



TECHNISCHE TABELLE 25

VeniLux Spachtelwachs

Beschreibung des Produktes

VeniLux Spachtelwachs ist stark wasserabweisendes Finish auf Lösemittelbasis. Dient zum Schutz und Polieren für alle venezianischen Stucko-, Marmorinospachtelmassen, ect. auf Kalkbasis.

Anwendungsbereich

Schutz und Konservierung für sehr prestigeträchtige dekorative Veredelungen.

Produkteigenschaften

VeniLux Spachtelwachs fixiert oberflächlich auf sehr starke Weise und verleiht der Oberfläche ein hohes Maß an Wasserabweisung und Schmutzresistenz. Die aufgetragene Schicht schützt die Oberfläche vor Flecken und erleichtert die Pflege.

Name	VeniLux Spachtelwachs
Zusammensetzung	Wachs
Konsistenz	dichte Paste
Farbe	neutrales klares Weiß
Verwässerung	sofort einsatzbereit
Menge pro Schicht	ca. 7 - 10 m ² /kg
VOC-Klasse	VOC 0g/l - Wandfarbe und Unterkategorie "L" max.Wert UE2010 30g/l
Spezifisches Gewicht	0,99 kg/Liter
Verpackung	2,5 Lt
Lagerung	An einem trockenen Ort bei Temperatur min.5° - 30°C max.
Bemerkung	Schützen Sie die Oberflächen während der 12 Stunden nach dem Auftragen

VeniLux Spachtelwachs

Gebrauchsanweisung

- Anwendung mit Edelstahlkelle
- Auftragen von 1 oder mehreren Schichten je nach Bedarf
- Wichtig ist, dass die zu behandelnden Oberflächen fest und stabil ist
- Überschreiten Sie nicht die Schichtstärke; während des Auftragens hinterlässt das Produkt eine dünne Schicht auf der Oberfläche, eventuell muss der Überschuss entfernt werden
- Nach ca. 30 Min. und nicht mehr als 2 Stunden mit dem Polieren mit speziellen Tüchern oder mit einer Poliermaschine mit Lammfellpads fortfahren
- Außendekorationen mindestens 48 Stunden lang vor Regen schützen
- Anwendungstemperatur 5° - 35°C. Wenden Sie das Produkt nicht bei bevorstehendem Regen oder windigen Tagen an

Datenbasis:

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst und alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren experimentiert.

Die Verantwortung und das Ergebnis hängen ausschließlich von der Verarbeitung und der Technik ab.

Herstelldatum 01.04.2020

Trendzement GmbH

Dorfstraße 11

83379 Wonneberg

Telefon +49 (0)8681 478330

Web: www.trendzement.com

E-Mail info@trendzement.com

Technische Information: MERKBLATT 25 / VeniLux Metall Paint - Seite 2 von 2

Version: 1.0

Revisionsdatum: 01. April 2020