



MERKBLATT 01

VeniLux IMPERIUM gloss



Das Produkt kann abgetönt werden

Beschreibung des Produkts

Feine Spachtelmasse für hochwertige Wandgestaltungen mit einen "STUCCO VENEZIANO" Effekt.

Anwendungsbereich

Hochglanz für den Innenbereich.

Charakteristik

VeniLux IMPERIUM gloss ein hochwertiges Produkt aus sehr feinem Kalk. Die Abtönung des Produkts ist durch unser Farbsystem VeniLux CS 1.0 möglich. Dieser Stucco verleiht einen einzigartigen Hochglanz und zeichnet sich aus durch seine leichte Verarbeitung, mit einer Vielfalt an Effektmöglichkeiten. Die hochwertigen Rohstoffe platzieren das Produkt VeniLux IMPERIUM gloss auf der ökologischen Ebene der NATURE care, sind diffusionsoffen, atmungsaktiv, schimmelhemmend und ohne den Zusatz an Chemikalien. Es besteht keine Feuergefahr und ist geruchlos

Technische Daten	
Name	VeniLux IMPERIUM gloss
Inhaltsstoffe	Grasello di calce "dolomitica" (12 Monaten gelagert), Marmormehl, Titandioxyd und Additive weniger als 4%
Aspekt	Fertige Paste
Farbe	Weiß
Verdünnung	Eventuell - Im Wasser 0-5%
Ergiebigkeit	4-5m ² /je Kg
PH	13
Dampf-Widerstand	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme	w ~ 0,3Kg / m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
VOC Klasse	5g/l Wandfarben & Unterkategorien "L" Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gewicht	1,4/l
Gebinde	5-22,5 Kg
Lagerung	Trocken lagern mit Temp. Von 5 bis 30 C°
Wichtig	Die Fläche nach der Anwendung für ca. 12 Std. schützen



MERKBLATT 01

VeniLux IMPERIUM gloss

Verarbeitung

- Man empfiehlt für die Vorbereitung der Fläche eine Haftgrundierung zu benutzen von VeniLux
- Anwendung mit venezianischer Spachtel aus Edelstahl
- Werkzeuge müssen sauber und trocken sein, eventuelle Fettschichten oder Öle entfernen, Unebenheiten vorspachteln.
- Das Produkt muss 3 mal aufgetragen werden
- Einen Zeitraum von 4-6 Std. für die Trocknung abwarten
- Temperatur bei der Verarbeitung von 5-35 C°
- Alle Kalkprodukte verfügen über eine normale Abtrocknung auch bezüglich der aufgetragenen Schichtdicke, die Verhärtung des Produkt erzielt man durch die Luft. Dieser Prozess kann auch einige Monaten dauern.

Anmerkung

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst und alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren experimentiert.
Die Verantwortung und das Ergebnis hängen ausschließlich von der Verarbeitung und der Technik ab.

Herstelldatum 01.04.2020

Trendzement GmbH
Dorfstraße 11
D-83379 Weibhausen
+49 8681 478330
info@trendzement.de

www.trendzement.com